

3W

乳白ポリオレフィンフィルム 3W Films TRIPLE WHITE

紫外線を100%カットし、内容物や下地が透けない
隠ぺい性のあるコンク（＝濃い）の乳白ポリオレフィンフィルムです。

ポリオレフィンに酸化チタンを練り込み、これを3層重ねたコンクの乳白ポリオレフィンフィルムです。紫外線を100%カットするので、紫外線によって風味が落ちたり変色する食品などの包装材料に最適です。また、乳白色が濃いので隠ぺい性があり、内容物が透けません。これまでコンクの白ベタ印刷を何度も重ねていた用途に代替可能です。

特徴

- 紫外線を100%カット
- アルミレス（アルミフリー）なので、金属探知機も電子レンジ包材としてもOK
- 袋にした時に中身が透けない隠ぺい性が良好
- 規格の30μ品「3W-240」は、冷凍食品等の乳白シーラントに最適です
- 白の濃度やフィルムの厚み、硬さ、機械物性、各種添加剤処方等のご要望があれば、オーダーメイド承ります

用途

- 冷凍食品パッケージ
～電子レンジ対応可～
- 紫外線に当たると風味が変化したり変色する冷凍食品のパッケージに。アルミフリーなので、そのまま電子レンジにかけられます。
構成例：OPP20/DL/3W-240 30μ 液体洗剤・シャンプー&リンスの詰め替えパウチ
- 白のベタ印刷をしなくても隠ぺい性があるので中身の液体が透けません。シーラントとしてお使いいただけるので、PETフィルムやナイロンフィルムに印刷して貼りあわせるだけでOK。
構成例：ON15/DL/3W-490 130μ 乳製品等パッケージ
- 光バリア性と隠ぺい性を白ベタ印刷を複数回で出している現行品の代替に。印刷による匂いやデラミの問題が解決されます。
構成例：PET12/DL/ON15/DL/3W-240 80μ

製品仕様

項目	単位	仕様	備考
厚み	mm	0.03-0.34	材料構成によって0.3mm以上も可能。
巾	mm	600-1100	厚みによっても異なります。
ロット	kg	1,100-	材料構成によって若干異なります。


※詳細は当社担当までお問い合わせください。

物性値

試験項目	試料向	単位	試験方法	測定値
引張強度	MD	MPa	JIS-K-6758	20
	TD			14
引張伸度	MD	%	JIS-K-6758	260
	TD			514
引裂強度	MD	N/cm	JIS-K-6758	818
	TD			1931

※数値は測定値であり、規格値ではありません。

遮光率



高機能プラスチックフィルムのラインナップ

<p>01 ポリウレタンフィルム (Tough Grace Film)</p> <p>透明性の優れたポリウレタン多層フィルムです。耐摩耗性・柔軟性・回復弾性の良さを活かした用途に使用いただけます。</p>	<p>02 ポリグレイスフィルム (POLYGRACE)</p> <p>非常に伸びやすく追従性に優れ、フィルム緩衝材用に開発されたフィルムです。</p>	<p>03 ブラックポリオレフィンフィルム (shako-BPF)</p> <p>本製品は、ポリオレフィンをベースにカーボンブラックを練り込んだ機能性黒ポリフィルムです。</p>
<p>04 白黒ポリオレフィンフィルム (shako-WBPF)</p> <p>表面が白色で、なおかつ紫外線及び可視光線を99.9%カットするアルミレス遮光ポリオレフィンフィルムです。</p>	<p>05 乳白ポリオレフィンフィルム (3W Films)</p> <p>ポリオレフィンに酸化チタンを練り込み、これを3層重ねたコンクの乳白ポリオレフィンフィルムです。</p>	<p>06 消臭フィルム (RANK-S)</p> <p>「RANK-S」は、化学吸着・物理吸着の効果から臭気を消臭するフィルムです。</p>

<p> 資料ダウンロード</p> <p>乳白ポリオレフィンフィルム 3W Filmsの印刷用 PDFファイルをご用意しております。</p> <p>資料ダウンロード</p>	<p> お問い合わせ</p> <p>乳白ポリオレフィンフィルム(3W Films)について、各種お問い合わせ、資料のご請求は、お気軽に下記までご連絡ください。</p> <p>森 勇士 03-5652-1755</p> <p>お問い合わせ</p>
---	--

<p>ポリウレタンフィルム Tough Grace Film (タフグレイス)</p> <p>ブラックポリオレフィンフィルム (shako-BPF)</p> <p>乳白ポリオレフィンフィルム 3W Films</p> <p>「アルミフリー」を実現する白黒フィルムの商品価値</p>	<p>ポリグレイスフィルム(POLYGRACE)</p> <p>白黒ポリオレフィンフィルム (shako-WBPF)</p> <p>消臭フィルム RANK-S (ランクエス)</p> <p>資料ダウンロード</p>
<p>高機能フィルム</p>	<p>高機能フィルム関連お問い合わせ</p>

高機能フィルム

ポリウレタンフィルム (Tough Grace Film)
ポリグレイスフィルム (POLYGRACE)
ブラックポリオレフィンフィルム (shako-BPF)
白黒ポリオレフィンフィルム (shako-WBPF)
乳白ポリオレフィンフィルム (3W Films)
消臭フィルム (RANK-S)
「アルミフリー」を実現する白黒フィルムの商品価値
資料ダウンロード
高機能フィルム関連お問い合わせ

梱包材ソリューション

グレイスバット(GRACE PAT)
グレイスタボ(GRACE Lab)
コンパクト(Compact)
資料ダウンロード
梱包材ソリューション関連お問い合わせ

靴・かばん関連商品

開発の歴史
バッグ・ケース・皮革製品
リサイクルレザー（レザーボード）
リサイクルレザーとは？
オンラインショップ
資料ダウンロード
かばん関連&リサイクルレザー製品のお問い合わせ
フィルムの用途から探す

武田産業の特徴

最新情報
100年のクリエイティブブログ
よくあるご質問
会社概要
武田産業100年の歩み（沿革）
株式会社フォーマンス
武田産業 採用情報
環境保全への取り組み
特定商取引法に基づく表示
総合お問い合わせ

免責事項
個人情報保護方針
サイトマップ
ENGLISH

